

## Axiall PVC CL-6380J

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf CL-6380J یک ترکیب اتصالات شفاف است. Georgia Gulf 6380J به طور ایده آل برای استفاده در مواردی که نظارت بصری بر فرآیند مورد نیاز است مناسب است. Georgia Gulf 6380J در NSF تحت استاندارد 14 فهرست شده است و الزامات اثرات بهداشتی استاندارد 61 را برآورده می کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
کاربردها	اتصالات	-	-
رتبه بندی های استاندارد	NSF 14 NSF 61	- -	- -
شماره پرونده UL	E53006	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35	-	ASTM D792 to 1.39 g/cm <sup>3</sup>
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20	-	ASTM D955 % to 0.40
طبقه‌بندی سلولی PVC	11443	-	ASTM D1784
نسبت جریان	150	-	Internal Method
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 49.6	psi 7193.88	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2960	psi 429312.48	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 89.6	psi 12995.4	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 37	ft·lb/in 0.693	ASTM D256
	J/m 53	ft·lb/in 0.9927	-
ضربه Gardner	J 36.2	-	-
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 111	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.7	F° 161.06	ASTM D648
	C° 70.0	F° 158.0	-
دمای ذوب	to 204 °C 199	F° 399.2 - 390.2	-

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

### شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.