

Axiall PVC SP-6340

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf SP-6340 یک ترکیب قالب‌گیری تزریقی وینیل سخت است که برای اتصالات و قطعاتی با پیکربندی مشابه که حداکثر مقاومت در برابر ترکیب‌گی مورد نیاز است، طراحی شده است. Georgia Gulf 6340 به طور ایده‌آل برای اتصالات با قطر بزرگ مناسب است. Georgia Gulf 6340 در NSF تحت استاندارد 14 فهرست شده است و الزامات اثرات بهداشتی استاندارد 61 را برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	اتصالات	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 14 NSF 61	-	-
شماره پرونده UL	E53006	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.36	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	% to 0.40 0.20	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D1784	-	B-12454	طبقه‌بندی سلولی PVC
-	-	150	نسبت جریان
ASTM D785	-	105	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	J 36.2	ضربه Gardner
ASTM D638	psi 420610.2	MPa 2900	مدول کششی
ASTM D638	psi 7498.46	MPa 51.7	استحکام کششی
ASTM D790	psi 449617.8	MPa 3100	مدول خمشی
ASTM D790	psi 10993.88	MPa 75.8	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار
-	ft·lb/in 0.693	J/m 37	
-	ft·lb/in 1.4	J/m 75	
ASTM D4226	-	J/cm 114	مقاومت در برابر ضربه سقوط

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 165.2	C° 74.0	
-	F° 158.0	C° 70.0	

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2863	-	% 38	شاخص اکسیژن

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.