

# Axpoly® PS01 3067

PS (HIPS)	دسته بندی	Axion Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

PS01 3067 پلی استایرن اصلاح شده با ضربه گرید اسباب بازی رزین پلیمری با کیفیت بالا که برای برآورده کردن الزامات خاص تولیدکنندگان اسباب بازی مشخص و آزمایش شده است. خواص فیزیکی ثابت و قابل اعتماد این پلاستیک مایل به سفید و مقاوم در برابر ضربه، آن را به انتخاب اصلی تولیدکنندگان پیشرو هنگام جایگزینی مواد بکر در کالاهای مصرفی و سایر محصولات بادوام تبدیل می کند. این محصول که از 100% مواد اولیه پس از مصرف تولید می شود، به خوبی با سایر گریدهای رزین بازیافتی Axpoly® مطابقت دارد و همان مجموعه مزایای کاربر را ارائه می دهد، از جمله: جایگزینی موفقیت آمیز رزین بکر، صرفه جویی بسیار زیاد در اثر CO<sub>2</sub> - حداقل 80% کمتر، جذابیت برای مشتریان "سبزتر"، کاهش هزینه مواد اولیه.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک
-	-	تغییر دهنده ضربه ای
-	-	بله
-	-	مقاوم
-	-	مقاومت خوب در برابر ضربه
-	-	تغییر یافته ضربه ای
-	-	کاربردهای مصرف کننده
-	-	ورق
-	-	اسباب بازی ها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.03	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	ISO 1133
جذب آب	% 0.17	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ISO 527-2
کرنش کششی	% 35	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 8.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.81	ISO 180

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	mm 3.00	in 0.1181	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.