

## Axpoly® r-PS01 1064

PS (HIPS)	دسته بندی	Axion Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

r-PS01 1064 - پلی استایرن اصلاح شده با ضربه قرمز یک رزین پلیمری با کیفیت بالا برای استفاده در کاربردهای قالب گیری تزریقی یا اکستروژن ورق است. خواص بسیار سازگار و قابل اعتماد این پلاستیک قرمز سفارشی و مقاوم در برابر ضربه، آن را به انتخاب اصلی تولیدکنندگان پیشرو هنگام جایگزینی مواد virgin در کالاهای مصرفی تبدیل می کند. تولید شده از 100% مواد خام پس از مصرف، این محصول به طور نزدیک با سایر گریدهای رزین بازیافتی Axpoly® ما مطابقت دارد و همان مجموعه ای از مزایای کاربری را ارائه می دهد، از جمله: به طور موفقیت آمیزی جایگزین رزین virgin می شود، صرفه جویی های بزرگ در تأثیر CO<sub>2</sub>، جذابیت برای مشتریان "سبزتر"، کاهش هزینه ها در مواد خام و می تواند به کاهش ردپای کربن شما کمک کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک
-	-	افزودنی
-	-	تغییر دهنده ضربه ای
-	-	محتوای بازیافتی
-	-	بله
-	-	ویژگی ها
-	-	مقاومت خوب در برابر ضربه
-	-	تغییر یافته ضربه ای
-	-	رتبه بندی های استاندارد
-	-	EC 1907/2006 (REACH)
-	-	انطباق با RoHS
-	-	مطابق با RoHS
-	-	شکل ظاهری
-	-	قرمز

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	-
کرنش کششی	% 35	-	-
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 8.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.81	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	mm 3.00	in 0.1181	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.