

## Axpoly® PP19 1021

PP Homopolymer	دسته بندی	Axion Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ تالک	فیلر

### توضیحات محصول

رزین پلی پروپیلن با ۳۰٪ تالک - سیاه Axpoly® PP19 1021 یک درجه پلی پروپیلن هموپلیمر سیاه با عملکرد بالا است که با ۳۰٪ تالک پر شده است. این ماده دارای سختی بهبود یافته است و برای استفاده در انواع کاربردهای انتهایی چالش برانگیز طراحی شده است. این محصول از ۱۰۰٪ مواد اولیه پس از صنعت تولید شده است و به طور نزدیک با دیگر درجات رزین بازیافتی Axpoly® ما مطابقت دارد و همان مجموعه مزایای کاربری را ارائه می دهد، از جمله: به طور موفقیت آمیز جایگزین رزین بکر می شود، صرفه جویی بزرگ در تأثیر CO<sub>2</sub> - حداقل ۸۰٪، جذاب برای مشتریان "سبزتر"، کاهش هزینه مواد اولیه.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	تالک، ۳۰٪ پرکننده به وزن	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی ها	هموپلیمر سختی متوسط	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.11	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 11	-	ISO 1133
جذب آب	% 0.17	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
تنش کششی	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 527-2
کرنش کششی	% 38	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 7.1	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.38	ISO 180
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
اندازه گرانول	mm 3.00	in 0.1181	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.