

# Axpoly® PP34 1034

PP Homopolymer	دسته بندی	Axion Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ تالک	فیلر

## توضیحات محصول

Axpoly® PP34 1034 یک گرید رزین پلی پروپیلن با 30% تالک - خاکستری است. Axpoly® PP34 1034 یک گرید پلی پروپیلن کوپلیمر با عملکرد بالا و رنگ خاکستری است که با 30% تالک پر شده است. این ماده دارای سختی خوبی است و برای استفاده در انواع کاربردهای چالش برانگیز قالب گیری تزریقی طراحی شده است. تولید شده از 100% مواد خام پس از صنعت، این محصول به طور نزدیک با سایر گریدهای رزین بازیافتی Axpoly® ما مطابقت دارد و همان مجموعه ای از مزایای کاربری را ارائه می دهد، از جمله: به طور موفقیتم آمیزی جایگزین رزین virgin می شود، صرفه جویی های بزرگ در تأثیر CO<sub>2</sub> - حداقل 80%، جذابیت برای مشتریان "سبزتر"، کاهش هزینه ها در مواد خام.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روشن تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک
-	-	تالک، 30% پرکننده به وزن
-	-	بله
-	-	کوپلیمر سختی متوسط
-	-	EC 1907/2006 (REACH)
-	-	مطابق با RoHS
-	-	خاکستری

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.18	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 40	-	ISO 1133
جذب آب	% 0.15	-	-

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
تنش کششی	MPa 32.0	psi 4641.22	ISO 527-2
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 8.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.81	ISO 180

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
اندازه گرانول	mm 3.00	in 0.1181	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.