Badaprene® TPV 55A 1010

تولیدکننده	Bada AG	**دسته بندی**	PP+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه اکستروژن با کاهش فشرده‌سازی بسیار پایین؛ بوی کم/انتشار و رنگ طبیعی روشن؛ آسان برای رنگ‌آمیزی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب کاهش فشار پایین انتقال بوی پایین کم تا هیچ بوی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	DIN 53505
سختی Shore	55	-	DIN 53505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.50	psi 652.67	DIN 53505
ازدیاد طول کششی	% 500	-	DIN 53505
استحکام پارگی	kN/m 20	-	DIN 53505
مانایی فشاری		-	DIN 53505
	% 28	-	-
	% 31	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.