Badaprene® TPV 55A 1049

تولیدکننده	Bada AG	**دسته بندی**	PP+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مناسب برای داخل خودرو با بوی کم و انتشار کم، "شفاف"، بسیار آسان برای رنگ آمیزی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب انتقال بوی پایین کم تا هیچ بوی	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	DIN 53505
سختی Shore	55	-	DIN 53505

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	4.10 MPa	594.66 psi	DIN 53505
ازدیاد طول کششی	500 %	-	DIN 53505
استحکام پارگی	20 kN/m	-	DIN 53505
مانایی فشاری	37 %	-	DIN 53505

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.