

## Badaflex® TPE-S 80A 1032

SEBS	دسته بندی	Bada AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

الاستومر ترموپلاستیک به عنوان یک گرید استاندارد قالب گیری تزریقی بر اساس کوپلیمر SEBS با مجموعه فشاری بهبود یافته. قابلیت قالب گیری بیش از حد: پلی پروپیلن (PP)

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.17	-	DIN 53479
سختی Shore	80	-	DIN 53505

#### مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تنش کششی	MPa 8.50	psi 1232.82	DIN 53504

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
DIN 53504	-	% 630	ازدیاد طول کششی
-	-	-	مانایی فشاری
ISO 815	-	% 33	
DIN 53515	-	% 56	
DIN 53515	-	% 77	

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
DIN 53515	-	kN/m 28.0	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 428.0 - 356.0	to 220 °C 180	دمای فرآیند (ذوب)
-	F° 122.0 - 86.0	to 50.0 °C 30.0	دمای قالب
-	-	سریع	نرخ تزریق

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.