

Badaflex® TPE-S 70A 1000

| | | | |
|----------------------|-----------|---------|------------|
| TPE | دسته بندی | Bada AG | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Badaflex® TPE-S 70A 1000 یک ماده الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این ماده در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| اشکال | پلت ها | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|------------|------------------------|-----------------|----------|
| چگالی | g/cm ³ 1.18 | - | ISO 1183 |
| سختی Shore | 70 | - | ISO 868 |

مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| تنش کششی | MPa 7.00 | psi 1015.27 | ISO 37 |

| مکانیکی | | | |
|----------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ISO 37 | - | % 650 | ازدیاد طول کششی |
| ISO 34-1 | - | kN/m 20 | استحکام پارگی |
| ISO 815 | - | | مانایی فشاری |
| - | - | % 25 | |
| - | - | % 48 | |
| - | - | % 75 | |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.