

Bapolene 350F

HDPE, HMW	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ذوب برتر، قابلیت پردازش خوب، پایداری حباب و کشش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب خوبی جداسازی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها کیسه‌ها	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.952	-	ASTM D1505

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	g/10 min 0.050	-	ASTM D1238
	g/10 min 6.5	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 20	mil 0.7874	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 52.0	psi 7541.98	ASTM D882
	MPa 33.0	psi 4786.25	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 200	-	ASTM D882
	% 200	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 13	oz 0.4585	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 1.1	oz 0.0388	ASTM D1922
	g 6.2	oz 0.2187	ASTM D1922
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.