

Bapolan® 6409

PS (HIPS)	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolan PS6409 برای کاربردهای قالب گیری تزریقی که نیاز به ضربه و براقیت برتر دارند طراحی شده است. مطابق با US FDA21 CFR177.1640 و رتبه UL 94HB است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
ASTM D1238	-	g/10 min 9.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی

ویژگی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 3002.29	MPa 20.7	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 52	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 300228.66	MPa 2070	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.43	J/m 130	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

ویژگی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
ASTM D648	F° 188.96	C° 87.2	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
UL 94	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.