

Bapolene® 122F

LLDPE	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolene LL122F یک LLDPE عمومی برای کاربردهای اکستروژن فیلم بادی است. این رزین خواص کششی و استحکام عالی را ارائه می‌دهد. حاوی سطوح متوسطی از افزودنی‌های لغزشی/ضد بلوک است. این محصول با استانداردهای FDA برای کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	-	-
ویژگی‌ها	سختی خوب مطابقت با تماس غذایی عمومی مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	-	-
کاربردها	فیلم‌ها کیسه‌ها کاربرد صنعتی بسته‌بندی غذا عمومی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.918	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
مدول سکانت	MPa 214 MPa 248	psi 31038.13 psi 35969.42	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	MPa 15.9 MPa 16.7 MPa 38.6 MPa 29.6	psi 2306.1 psi 2422.13 psi 5598.47 psi 4293.12	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 560 % 750	- -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	g 250 g 620	oz 8.82 oz 21.87	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	45	براقیت
ASTM D1003	-	% 14	کدورت (Haze)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص
اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.