

Bapolene® 3042U

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| LLDPE | دسته بندی | ,Bamberger Polymers .Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Bapolene 3042U یک پلی اتیلن خطی کم چگالی هگزن است که برای ارائه ترکیبی عالی از ESCR و ضربه طراحی شده است. این محصول حاوی یک بسته افزودنی UV است و با US FDA 21CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| افزودنی | پایداری کننده UV | - | - |
| ویژگی‌ها | قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر UV همومر هگزن مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت ضربه بالا | - - - - - | - - - - - |
| کاربردها | ظروف درام‌ها تانک‌های صنعتی | - - - | - - - |

| اطلاعات عمومی | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری چرخشی | - | - |
| فیزیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| چگالی | g/cm ³ 0.935 | - | ASTM D1505 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 5.5 min | - | ASTM D1238 |
| مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنش محیطی | hr | - | ASTM D1693 |
| مکانیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 17.0 | psi 2465.65 | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 872 | psi 126473.14 | ASTM D790 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.