

## Bapolene® LL3039 BLK

LLDPE	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Bapolene LL3039F BLK یک ترکیب LLDPE سیاه رنگ است که به طور خاص برای کاربردهای قالب گیری چرخشی طراحی شده است. این محصول مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی، مقاومت در برابر تاب برداشتن و استحکام ضربه را ارائه می دهد. این محصول به صورت گلوله یا پودر موجود است. تثبیت شده در برابر UV. این محصول مطابق با استانداردهای FDA برای کاربردهای تماس با مواد غذایی است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا مقاومت در برابر خمیدگی مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر UV مطابقت با تماس غذایی	- - - - -	- - - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تانک آب صنعتی تانک آب کشاورزی کاربرد در فضای باز	- - -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پودر ذره	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری روتو	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.939	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 3.5 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr hr 1000	- -	ASTM D1693B ASTM D1693B ASTM D1693B
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 780	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 760	psi 110228.88	ASTM D790

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-		دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D648	F° 127.4	C° 53.0	
ASTM D648	F° 103.1	C° 39.5	
ASTM D1525	F° 233.6	C° 112	دمای نرم‌شوندگی Vicat
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.