

Bapolene® 4062

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| PP Homopolymer | دسته بندی | Bamberger .Polymers, Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Bapolene PP4062 یک رزین قالب گیری تزریقی با جریان پذیری بالا و مصارف عمومی است. این محصول مطابق با استانداردهای FDA برای کاربردهای تماس با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
|------------|--------------------|----------------------------|----------|
| - | - | قابل قبول برای تماس با غذا | ویژگی‌ها |
| - | - | عمومی (هدف) | |
| - | - | سختی خوب | |
| - | - | جریان بالا | |
| - | - | هموپلیمر | |
| - | - | پوشش | کاربردها |
| - | - | بسته بندی ها | |
| - | - | ظروف غذا | |
| - | - | مبلمان | |
| - | - | دستگیره‌ها | |
| - | - | کالاهای خانگی | |
| - | - | قطعات سرنگ زیرپوستی | |
| - | - | اسباب‌بازی‌ها | |

| اطلاعات عمومی | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| | ویالها ابزارهای نوشتاری | - | |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| چگالی | g/cm ³ 0.900 | - | ASTM D1505 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 12 | - | ASTM D1238 |
| سختی Rockwell | 99 | - | ASTM D785 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 33.8 | psi 4902.28 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 11 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 1410 | psi 204503.58 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 32 | ft·lb/in 0.5994 | ASTM D256 |

| حرارتی | | | |
|------------------------|-------------|---------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 101 | F° 213.8 | ASTM D648 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.