

## Bapolene® PP5083

PP Homopolymer	دسته بندی	Bamberger .Polymers, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Bapolene PP 5083 یک کوپلیمر تصادفی PP شفاف شده برای قالب گیری تزریقی است. این رزین از خواص پردازش و ضربه خوبی برخوردار است. این محصول مطابق با مقررات FDA با شماره 21CFR 177.1520 است و برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی مناسب است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	شفاف کننده	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب کوپلیمر تصادفی	- - - -	- - - -
کاربردها	ظروف بسته بندی غذا کالاهای خانگی	- - -	- - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.900	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 35	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	78	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	-	-	ASTM D638
	MPa 26.2	psi 3800.0	-
	MPa 24.1	psi 3495.42	-
ازدیاد طول کششی	-	-	ASTM D638
	% 11	-	-
	% 550	-	-
مدول خمشی	MPa 1170	psi 169694.46	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 53	ft·lb/in 0.9927	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 87.8	F° 190.04	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.