

Baoding 65E98

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فرآیند: اکستروژن. خواص: انعطاف پذیری و پایداری عالی در ماشینکاری. کاربرد: زیره کفش، کفی کفش، نوار نقاله مواد غذایی، الاستیک، تسمه انتقال مکانیکی، طناب موج سواری، شیلنگ هوا، شیلنگ آب و انواع دیگر شیلنگ ها، لوله روغن، کابل، سیم و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف پذیری خوب پایداری خوب	- -	- -
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمر بند نقاله‌ها کفش‌ها شیلنگ لوله کشی طناب کاربردهای سیم و کابل	- - - - - - -	- - - - - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	to 1.24 g/cm ³ 1.20	چگالی
JIS K7311	-	to 100 96	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	-	تنش کششی
-	psi 2567.17	MPa 17.7	
-	psi 4974.8	MPa 34.3	
JIS K7311	psi 6396.18	MPa 44.1	استحکام کششی
JIS K7311	-	% 400	ازدیاد طول کششی
JIS K7311	-	kN/m 190	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 212.0	C° 100	دمای خشک کردن
-	-	to 5.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 428.0 - 374.0	to 220 °C 190	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.