

## Baoding 67I95

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

پردازش: قالب گیری تزریقی خواص: زمان قالب گیری کوتاه تر، انعطاف پذیری خوب، احساس خوب در دست، عملکرد فیزیکی عالی. کاربرد: پوشش الکترونیکی، کلید، دوشاخه سیم، کفش، دستگیره، گام شمار، بند ساعت، کیسه هوا، توپ های آبی، پوشش الکترونیکی، قطعات خودرو، پوشش ضد گرد و غبار، لوازم جانبی پوشاک، برچسب حیوانات، واشر آب بندی، قطعات ماشین، اصلاح شده کامپوزیت، غلتک، قطعات تجهیزات ورزشی و غیره.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف پذیری خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای پوشش کاربردهای مصرف کننده کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کفش‌ها واشرها غلتک‌ها کالا‌های ورزشی کاربردهای سیم و کابل	- - - - - - - - -	- - - - - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-
------------	------------------	---	---

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

چگالی	to 1.23 g/cm <sup>3</sup> 1.19	-	JIS K7311
-------	--------------------------------	---	-----------

سختی Shore	to 97 93	-	JIS K7311
------------	----------	---	-----------

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

تنش کششی		-	JIS K7311
	MPa 12.7	psi 1841.98	-
	MPa 29.4	psi 4264.12	-

استحکام کششی	MPa 39.2	psi 5685.49	JIS K7311
--------------	----------	-------------	-----------

ازدیاد طول کششی	% 450	-	JIS K7311
-----------------	-------	---	-----------

استحکام پارگی	kN/m 150	-	JIS K7311
---------------	----------	---	-----------

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
---------------	--------	----------	---

زمان خشک کردن	to 5.0 hr 3.0	-	-
---------------	---------------	---	---

دمای فرآیند (دوب)	to 220 °C 180	F° 428.0 - 356.0	-
-------------------	---------------	------------------	---

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.