

Baoding 67I98

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فرآیند: قالب گیری تزریقی. خواص: زمان قالب گیری کوتاه تر، انعطاف پذیری خوب، حس خوب در دست، عملکرد فیزیکی عالی. کاربرد: پوشش الکترونیک، کلید، دوشاخه سیم، کفش، دستگیره، گام شمار، بند ساعت، کیسه هوا، توپ های آبی، پوشش الکترونیک، قطعه خودرو، پوشش ضد گرد و غبار، لوازم جانبی پوشاک، تگ حیوانات، واشر آب بندی، قطعه ماشین، اصلاح شده کامپوزیت، غلتک، قطعه تجهیزات ورزشی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف پذیری خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	کاربردهای مصرف کننده	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیک	-	-
	کفش‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	غلتک‌ها	-	-
	کالا‌های ورزشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
------------	------------------	---	---

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

چگالی	to 1.24 g/cm ³ 1.20	-	JIS K7311
-------	--------------------------------	---	-----------

سختی Shore	to 100 96	-	JIS K7311
------------	-----------	---	-----------

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

تنش کششی		-	JIS K7311
	MPa 16.7	psi 2422.13	-
	MPa 31.4	psi 4554.19	-

استحکام کششی	MPa 41.2	psi 5975.57	JIS K7311
--------------	----------	-------------	-----------

ازدیاد طول کششی	% 400	-	JIS K7311
-----------------	-------	---	-----------

استحکام پارگی	kN/m 170	-	JIS K7311
---------------	----------	---	-----------

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست

دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
---------------	--------	----------	---

زمان خشک کردن	to 5.0 hr 3.0	-	-
---------------	---------------	---	---

دمای فرآیند (دوب)	to 220 °C 180	F° 428.0 - 356.0	-
-------------------	---------------	------------------	---

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.