

Baoding 68T80

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پردازش: کلندرینگ، ریخته گری، T-die خواص: نقطه ذوب پایین، فرکانس بالا به راحتی برش داده می شود و جوش لب به لب دارد. کاربرد: کفش، فیلم لمینت در فوتبال، چمدان و چرم و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	کفشها لمینتها چمدان کالاهای ورزشی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	چرخ دنده ریخته گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	to 1.22 g/cm ³ 1.18	-	JIS K7311

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	to 82 78	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-		تنش کششی
-	psi 852.82	MPa 5.88	
-	psi 1711.45	MPa 11.8	
JIS K7311	psi 3132.82	MPa 21.6	استحکام کششی
JIS K7311	-	% 560	ازدیاد طول کششی
JIS K7311	-	kN/m 78	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 203.0	C° 95.0	دمای خشک کردن
-	-	to 5.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 392.0 - 338.0	to 200 °C 170	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.