

Baoding 68T98

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پردازش: کلندرینگ، ریخته گری، T-die. خواص: نقطه ذوب پایین، برش آسان با فرکانس بالا و جوشکاری لب به لب. کاربرد: کفش، فیلم لمینت شده در فوتبال، چمدان و چرم و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
کاربردها	کفشها لمینتها چمدان کالاهای ورزشی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	چرخ دنده ریخته گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
چگالی	to 1.25 g/cm ³ 1.21	-	JIS K7311

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	to 100 96	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-		تنش کششی
-	psi 2132.06	MPa 14.7	
-	psi 3277.86	MPa 22.6	
JIS K7311	psi 4829.77	MPa 33.3	استحکام کششی
JIS K7311	-	% 460	ازدیاد طول کششی
JIS K7311	-	kN/m 160	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 212.0	C° 100	دمای خشک کردن
-	-	to 5.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 410.0 - 356.0	to 210 °C 180	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.