

## Baoding 76-80H

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

پردازش انتقال بخار آب بالا: دمیدن فیلم. خواص: پایداری عالی در ماشینکاری و ضد آب و تنفس عالی. کاربرد: فیلم لمینت شده برای لباس، منسوجات خانگی.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل تنفس کم تا هیچ جذب آب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده لمینت‌ها کاربردهای نساجی	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	to 1.22 g/cm <sup>3</sup> 1.18	-	JIS K7311

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	to 82 78	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-		تنش کششی
-	psi 994.96	MPa 6.86	
-	psi 1422.82	MPa 9.81	
JIS K7311	psi 4264.12	MPa 29.4	استحکام کششی
JIS K7311	-	% 800	ازدیاد طول کششی
JIS K7311	-	kN/m 78	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 212.0	C° 100	دمای خشک کردن
-	-	to 5.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 392.0 - 320.0	to 200 °C 160	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.