

Baoding 76E95

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

خواص: مقاومت عالی در برابر آب و هوا و سرما، مقاومت در برابر هیدرولیز و انعطاف پذیری خوب در دمای پایین. کاربرد: شیلنگ های روغن نرم، لوله های روغن، شیلنگ های گاز شیل، پوشش محافظ برای خط انتقال سیگنال، آستر شیلنگ آتش نشانی، تجهیزات تفریحی دریایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر هیدرولیز انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - -	- - -
کاربردها	شیلنگ لایه‌ها لوله‌کشی کاربردهای انتقال تجهیزات ورزش‌های آبی	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	ریخته‌گری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	to 1.14 g/cm ³ 1.10	-	JIS K7311
سختی Shore	to 97 93	-	JIS K7311

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی			JIS K7311
	MPa 13.7	psi 1987.02	-
	MPa 25.5	psi 3698.47	-
استحکام کششی	MPa 33.3	psi 4829.77	JIS K7311
ازدیاد طول کششی	% 360	-	JIS K7311
استحکام پارگی	kN/m 140	-	JIS K7311

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
زمان خشک کردن	to 5.0 hr 3.0	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	to 220 °C 190	F° 428.0 - 374.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.