

## Baoding 76l85

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

خواص: مقاومت عالی در برابر آب و هوا و سرما، مقاومت در برابر هیدرولیز و انعطاف پذیری خوب در دمای پایین. کاربرد: شیلنگ های روغن نرم، لوله های روغن، شیلنگ های گاز شیل، پوشش محافظ خط انتقال سیگنال، آسترهای شیلنگ آتش نشانی، تجهیزات تفریحی دریایی.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر هیدرولیز انعطاف پذیری دمای پایین	- - -	- - -
کاربردها	شیلنگ لایه ها لوله کشی کاربردهای انتقال تجهیزات ورزش های آبی	- - - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	to 1.13 g/cm <sup>3</sup> 1.09	-	JIS K7311
سختی Shore	to 87 83	-	JIS K7311

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	-	-	JIS K7311
	MPa 8.83	psi 1280.69	-
	MPa 17.7	psi 2567.17	-
استحکام کششی	MPa 29.4	psi 4264.12	JIS K7311
ازدیاد طول کششی	% 400	-	JIS K7311
استحکام پارگی	kN/m 110	-	JIS K7311

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
زمان خشک کردن	to 5.0 hr 3.0	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	to 210 °C 180	F° 410.0 - 356.0	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.