

Baoding 76T90

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

خواص: مقاومت عالی در برابر آب و هوا و سرما، مقاومت در برابر هیدرولیز و انعطاف پذیری خوب در دمای پایین. کاربرد: شیلنگ های روغن نرم، لوله های روغن، شیلنگ های گاز شیل، پوشش محافظ برای خط انتقال سیگنال، آستر شیلنگ آتش نشانی، تجهیزات تفریحی دریایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر هیدرولیز انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - -	- - -
کاربردها	شیلنگ لایه‌ها لوله‌کشی کاربردهای انتقال تجهیزات ورزش‌های آبی	- - - - -	- - - -
روش فرآیند	ریخته‌گری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	to 1.14 g/cm ³ 1.10	چگالی
JIS K7311	-	to 92 88	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	-	تنش کششی
-	psi 1566.41	MPa 10.8	
-	psi 3277.86	MPa 22.6	
JIS K7311	psi 4409.16	MPa 30.4	استحکام کششی
JIS K7311	-	% 380	ازدیاد طول کششی
JIS K7311	-	kN/m 130	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 212.0	C° 100	دمای خشک کردن
-	-	to 5.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 428.0 - 356.0	to 220 °C 180	دمای فرآیند (ذوب)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.