Ultramid® B33 01

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid B33 01 دارای ویسکوزیته متوسط است. گرید PA6. این محصول مطابق با الزامات FDA از جمله 21 CFR 177.1500، دستورالعمل اتحادیه اروپا EC/2002/72، توصیه BfR آلمان "X Polyamide"، 1.6.1998 است یا قوانین سایر کشورها در صورت درخواست ارائه خواهد شد.
کاربردها کاربردهای معمولی شامل تولید فیلم دو محوره و ریخته گری شده و تک رشته ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E36632-531639	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا ویسکوزیته متوسط مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم ریخته‌گری تک‌فیلامنت‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص EC 1907/2006 (REACH)	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500		
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	-
جذب آب		- - -	ISO 62 - -
	% 9.5 % 2.6		
عدد ویسکوزیته	195 cm³/g	-	ISO 307
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	3.30	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل گرانول	استوانه‌ای	-	-
اندازه گرانول	2.00 mm to 2.50	0.07874 - 0.09843 in	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.