Ultramid® B36 LN

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid® B36 LN یک درجه پلی‌آمید 6 با ویسکوزیته متوسط تا بالا است که برای تولید فیلم‌های ریخته‌گری و دمیده مناسب است. شفافیت و قابلیت فرم‌دهی حرارتی با افزودن عامل هسته‌زایی و عامل لغزش بهبود یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی (400 ppm) عامل لغزش (400 ppm)	- -	- -
ویژگی‌ها	هسته‌ای نرمی مقاومت در برابر روغن ویسکوزیته متوسط و بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1500 اروپایی EC/2002/72	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری ترموفرمینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.78 g/cm³	-	ISO 60
جذب آب		- - -	ISO 62 ISO 62 ISO 62
	% 9.5 % 2.6		
عدد ویسکوزیته	cm³/g	-	ISO 307

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.