Ultramid® B40

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid® B40 یک گرید پلی آمید 6 با ویسکوزیته بالا است که برای تولید فیلم های دمش و ریخته گری و مونوفیلامنت ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41871-233709	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا ویسکوزیته بالا مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم تک‌فیلامنت‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص EC 1907/2006 (REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 to 1.15 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.78 g/cm³	-	-
جذب آب		- - -	ISO 62 - -
	% 9.5 % 2.6		
عدد ویسکوزیته	240 to 260 cm³/g	-	ISO 307
مواد قابل استخراج	%	-	ISO 6427
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	3.89 to 4.17	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرید فیلم	1.00 to 3.00	-	Internal Method
شکل گرانول	گرد	-	-
اندازه گرانول	2.00 to 2.50 mm	0.07874 - 0.09843 in	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.