Ultramid® A34 01

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid® A34 01 یک گرید پلی آمید 66 با ویسکوزیته متوسط است که برای تولید فیلم تک لایه ریخته گری، تک رشته ها و برس ها بسیار مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41871-233759	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا ویسکوزیته متوسط مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	فیلم ریخته‌گری تک‌فیلامنت‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص EC 1907/2006 (REACH) EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-
داده‌های چند نقطه‌ای	تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش (ISO 11403-1) مدول سکنت در برابر کرنش (ISO 11403-1) ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 to 1.15 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	-
جذب آب	 % 8.5 % 2.2	- - -	- - -
عدد ویسکوزیته	190 to 220 cm³/g	-	ISO 307
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	3.23 to 3.63	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقاط سیاه	mm²/kg	-	Internal Method
شکل گرانول	استوانه‌ای	-	-
اندازه گرانول	2.00 to 2.50 mm	0.07874 - 0.09843 in	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	260 °C	500.0 °F	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.