Ultramid® C31 01

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid® C31 01 یک گرید کوپلی‌آمید 6/66 با ویسکوزیته پایین است که برای تولید کامپاندها و مخلوط‌ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	مخلوط کردن ترکیب	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	ISO 60
جذب آب		-	ISO 62
	11 %	-	-
	3.2 %	-	-
عدد ویسکوزیته	169 to 183 cm³/g	-	ISO 307
مواد قابل استخراج	%	-	ISO 6427
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	2.96 to 3.15	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرید فیلم	1.00 to 3.00	-	Internal Method
شکل گرانول	استوانه‌ای	-	-
اندازه گرانول	2.00 to 2.50 mm	0.07874 - 0.09843 in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	195 to 198 °C	383.0 - 388.4 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.