# Ultramid® C33

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | BASF Leuna GmbH | **دسته بندی** | Nylon 66/6 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Ultramid® C33 یک گرید کوپلی‌آمید 6/66 با ویسکوزیته متوسط برای تولید فیلم چند لایه و مونوفیلامنت‌ها است. Ultramid® C33 برای تولید فیلم دمشی نامتقارن با کاهش پیچش بسیار مناسب است. نقطه ذوب پایین‌تر آن نسبت به PA 6 استاندارد برای هم‌اکستروژن با پلیمرهای حساس به دما مانند EVOH سودمند است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ویسکوزیته متوسط | - | - |
| **کاربردها** | فیلم<br>تک‌فیلامنت‌ها<br>فیلم چندلایه | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH)<br>EU 2002/72/EC<br>FDA 21 CFR 177.1500 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **روش فرآیند** | فیلم دمیده شده<br>هم‌اکستروژن<br>اکستروژن فیلم | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.12 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **چگالی ظاهری** | 0.78 g/cm³ | - | - |
| **جذب آب** | | - | - |
| | 11 % | - | - |
| | 3.2 % | - | - |
| **عدد ویسکوزیته** | 187 to 203 cm³/g | - | ISO 307 |
| **مواد قابل استخراج** | % | - | ISO 6427 |
| **محتوای رطوبت** | % | - | ISO 15512 |
| **ویسکوزیته نسبی** | 3.19 to 3.41 | - | ISO 307 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **گرید فیلم** | 1.00 to 3.00 | - | Internal Method |
| **شکل گرانول** | گرد | - | - |
| **اندازه گرانول** | 2.00 to 2.50 mm | 0.07874 - 0.09843 in | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب (DSC)** | 195 to 197 °C | 383.0 - 386.6 F° | ISO 3146 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.