Ultramid® C33L 01

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid C33L 01 یک کوپلیمر 6/66 با ویسکوزیته متوسط است. نقطه ذوب پایین‌تر آن نسبت به PA6 استاندارد برای هم‌اکستروژن با پلیمرهای حساس به دما مانند EVOH سودمند است. مطابق با الزامات FDA از جمله، 21 CFR 177.1500، دستورالعمل اتحادیه اروپا EC/2002/72، توصیه BfR آلمان "X Polyamide"، 1.6.1998 یا قوانین سایر کشورها در صورت درخواست ارائه خواهد شد. کاربردها کاربردهای معمولی شامل تولید فیلم چند لایه و فیلم دمشی نامتقارن با کاهش پیچش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	روانکاری شده	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص	-	-
		-	-
	EC 1907/2006 (REACH)		-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500	- -	
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	-
جذب آب		- - -	ISO 62 - -
	11 % 3.2 %		
عدد ویسکوزیته	195 cm³/g	-	ISO 307
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	3.30	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل گرانول	استوانه‌ای	-	-
اندازه گرانول	2.00 to 2.50 mm	0.07874 - 0.09843 in	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	196 °C	384.8 °F	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.