Ultramid® C40 L 01

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid C40 L 01 یک گرید PA6/66 کوپلیمر روانکاری شده با ویسکوزیته بالا برای تولید مونوفیلامنت‌ها و فیلم دمش است. Ultramid C40 L 01 برای تولید فیلم دمش نامتقارن با شفافیت بالا و پیچش کاهش یافته مناسب است. نقطه ذوب بسیار پایین آن در مقایسه با PA6 استاندارد برای هم‌اکستروژن با پلیمرهای حساس به دما مانند EVOH مزیت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر شفافیت بالا ویسکوزیته بالا روانکاری شده	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم تک‌فیلامنت‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	-
جذب آب		- - -	ISO 62 - -
	11 %		
	3.2 %		
عدد ویسکوزیته	250 cm³/g	-	ISO 307
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	3.89 to 4.17	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل گرانول	استوانه‌ای	-	-
اندازه گرانول	2.00 mm to 2.50	0.07874 - 0.09843 in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	193 C°	379.4 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.