Ultrason® E 2020 P SR

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PESU
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتر سولفون پولکی، به عنوان مثال برای کاربردهای غشایی، پوشش ها و اصلاح رزین، حاوی حداقل 50٪ گروه های انتهایی OH. این محصول در N-متیل پیرولیدون (NMP) و N،N-دی متیل استامید (DMAc) محلول است. این نوع برای قالب گیری ترموپلاستیک مناسب نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش غشاءها تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	برگ‌ها	-	-
شناسه رزین (ISO 1043)	PESU	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.30 g/cm³	-	ISO 60
جذب آب	1.0 %	-	ISO 62
عدد ویسکوزیته	59.0 cm³/g	-	ISO 307
وزن مولکولی	55000 g/mol	-	-
Mw/Mn	2.70	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.