Ultraform® N 2640 Z2 BK140 Q600

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultraform N 2640 Z2 BK140 Q600 یک گرید POM قالب گیری تزریقی اصلاح شده با الاستومر، مشکی رنگدانه دار و با مقاومت ضربه ای بالا است. کاربردها کاربردهای معمول شامل قطعات اسباب بازی مانند قاب دوچرخه، قطعات خودرو مانند عناصر روکش و واحدهای برف پاک کن شیشه جلو، و گیره ها، عناصر اتصال و بست، و سایر قطعاتی که در معرض تنش ضربه ای قرار دارند، می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی اتصالات اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.37 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب		-	ISO 62
	% 0.80	-	-
	% 0.20	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1880 MPa	272671.44 psi	ISO 527-2
تنش کششی	46.0 MPa	6671.75 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	11 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1890 MPa	274121.82 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-
	8.5 kJ/m²	4.04 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	76.0 C°	168.8 F°	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	167 C°	332.6 F°	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.