Ultraform® N 2640 Z4 BK140 Q600

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultraform N 2640 Z4 BK140 Q600 یک گرید POM قالب گیری تزریقی اصلاح شده با الاستومر، مشکی رنگدانه دار و با چقرمگی بالا است. کاربردها کاربردهای معمول شامل قطعات اسباب بازی مانند قاب دوچرخه، قطعات خودرو مانند عناصر روکش و واحدهای برف پاک کن شیشه جلو، و گیره ها، عناصر اتصال و بست، و سایر قطعاتی که در معرض تنش ضربه ای قرار دارند، می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E36632-531685 E36632-531689	- -	- -
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر تغییر یافته ضربه‌ای تردی فوق‌العاده بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی اتصالات اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.35 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب		-	ISO 62
	0.80 %	-	-
	0.25 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1550 MPa	224808.9 psi	ISO 527-2
تنش کششی	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	14 %	-	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1740 MPa	252366.12 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	167 C°	332.6 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.