Ultraform® N 2650 Z2

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultraform® N 2650 Z2 یک محصول کوپلیمر استال (POM) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. خصوصیات عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، کوپلیمر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.37 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	8.00 cm³/10min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	52.0 MPa	7541.98 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	13 %	-	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	48 %	-	ISO 527-2
مدول خزش کششی	700 MPa	101526.6 psi	ISO 899-1
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	7.0 kJ/m² 12 kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 5.71 ft·lb/in²	ISO 179 - -
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	290 kJ/m² بدون شکست	- 137.98 ft·lb/in² -	ISO 179 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	167 C°	332.6 F°	ISO 3146
CLTE	1.3E-4 cm/cm/°C	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+12 ohms·cm	-	IEC 60093
ثابت دی‌الکتریک	3.90	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.012	-	IEC 60250
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.