Neopor® 5300 Plus

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربرد Neopor ® برای تولید فوم‌های رنگی نقره‌ای-خاکستری استفاده می‌شود که ظرفیت عایق حرارتی بسیار بهتری نسبت به محصولات EPS معمولی دارند. شرح محصول پلی استایرن قابل انبساط (EPS) حاوی مواد مقاوم در برابر شعله به طور یکنواخت توزیع شده. عامل پف‌زا: پنتان. عایق فوم Neopor 5300 Plus مقاوم در برابر شعله است و با DIN 4102-B1 مطابقت دارد. اطلاعات بیشتر مربوط به رفتار آتش‌سوزی را می‌توان در برگه اطلاعات فنی با عنوان "رفتار محافظت در برابر آتش فوم‌های ساخته شده از Styropor®" یافت. Neopor® 5300 Plus : برای بلوک‌ها و اشکال با ضخامت دیواره بیش از 8 میلی‌متر. هدایت حرارتی بهبود یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	فوم عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³ to 0.03	-	-
محتوای رطوبت	%	-	-
تجزیه و تحلیل غربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری (Aging)	0.4 day to 2.0	-	-
اندازه دانه (Bead Size)	0.900 mm to 1.30	0.03543 - 0.05118 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.