Neopor® F 2300

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Neopor® برای تولید فوم های نقره ای-خاکستری رنگی استفاده می شود که ظرفیت عایق حرارتی بسیار بهتری نسبت به محصولات EPS معمولی دارند. برای تولید فوم های منبسط شده با ویژگی های آتش مطابق با: DIN 4102 -B1 (مقاوم در برابر شعله) EN ISO 13501-1-E برای اطلاعات بیشتر در مورد رفتار آتش، لطفاً با نماینده محلی BASF تماس بگیرید. شرح محصول پلی استایرن قابل انبساط (EPS) حاوی مواد مقاوم در برابر شعله به طور یکنواخت توزیع شده. عامل پف زا: پنتان. Neopor® F 2300: برای بلوک ها و اشکال با ضخامت دیواره بیش از 8 میلی متر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	فوم عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری		-	-
	g/cm³ 0.02	-	-
	to 0.03 g/cm³ 0.02	-	-
محتوای رطوبت	%	-	-
تجزیه و تحلیل غربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری (Aging)	to 2.0 day 0.4	-	-
اندازه دانه (Bead Size)	to 1.40 mm 0.800	in 0.05512 - 0.0315	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.