Neopor® F 5300

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربرد Neopor® برای تولید فوم‌های رنگ نقره‌ای-خاکستری استفاده می‌شود که ظرفیت عایق حرارتی به مراتب بهتری نسبت به محصولات EPS معمولی دارند. برای تولید فوم‌های گسترش‌یافته با ویژگی‌های آتش‌سوزی مطابق با: DIN 4102-B1 (مقاوم در برابر آتش) EN ISO 13501-1-E.
توضیحات محصول: پلی استایرن گسترش‌پذیر (EPS) حاوی مواد مقاوم در برابر آتش به طور یکنواخت توزیع شده است. عامل دمنده: پنتان. اطلاعات اضافی مربوط به رفتار آتش می‌تواند در برگه اطلاعات فنی با عنوان "رفتار حفاظت در برابر آتش فوم‌های ساخته شده از Styropor®" یافت شود.
Neopor® F 5300: برای بلوک‌ها و اشکالی با ضخامت دیواره بیش از 8 میلی‌متر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41871-101746622	-	-
افزودنی	عامل دمش 3 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	فوم عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری		-	-
	g/cm³ 0.02	-	-
	to 0.03 g/cm³ 0.02	-	-
محتوای رطوبت	%	-	-
تجزیه و تحلیل غربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری (Aging)	to 2.0 day 0.4	-	-
اندازه دانه (Bead Size)	to 1.40 mm 0.900	in 0.05512 - 0.03543	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.