Elastollan® 1147 D FHF

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولات ویژه پلی یورتان پلی اتری ترموپلاستیک، مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن. کاربردهای معمول شامل روکش کابل، فیلم ها می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل فیلم	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.29 g/cm³	-	ISO 1183/A
سختی Shore			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 7619
	94	-	-
	48	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	60.0 mm³	-	ISO 4649-A
تنش کششی		-	DIN 53504
	MPa 7.00	psi 1015.27	-
	MPa 9.00	psi 1305.34	-
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
		-	DIN 53504
	MPa 7.00	psi 1015.27	-
	MPa 13.0	psi 1885.49	-
ازدیاد طول کششی		-	DIN 53504
	% 270	-	-
	% 400	-	-
استحکام پارگی	60 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	% 38	-	-
	% 50	-	-
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	21 kJ/m²	9.99 ft·lb/in²	-
	بدون شکست	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	175 °C to 220	347.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.