Elastollan® 1191 A FHF

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولات ویژه پلی یورتان پلی اتر ترموپلاستیک، مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن. کاربردهای معمول روکش کابل، فیلم ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل فیلم	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.26 g/cm³	-	ISO 1183/A
سختی Shore	91	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	mm³ 40.0	-	ISO 4649-A
تنش کششی		-	DIN 53504
	MPa 4.80	psi 696.18	-
	MPa 8.50	psi 1232.82	-
	MPa 11.6	psi 1682.44	-
	MPa 24.0	psi 3480.91	DIN 53504
ازدیاد طول کششی	% 550	-	DIN 53504
استحکام پارگی	kN/m 60	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	% 24	-	-
	% 43	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	175 °C to 220	347.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.