Elastollan® 560 A P TSG

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای پلی‌استر پلی‌یورتان ترموپلاستیک با خواص مکانیکی عالی و به‌ویژه، مقاومت خوب در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل: کفش‌ها، قطعاتی که تحت سایش و پارگی منظم قرار دارند، لاستیک‌های چرخشی و فیلم‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	فیلم کفش‌ها	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.22 g/cm³	-	ISO 1183/A

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	50	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	100 mm³	-	ISO 4649-A
تنش کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی	830 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	44 kN/m	-	ISO 34-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	175 to 230 °C	347.0 - 446.0 F°	-
دمای قالب	20.0 to 70.0 °C	68.0 - 158.0 F°	-
دمای مذاب	175 to 220 °C	347.0 - 428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.