Elastollan® 560 D

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای پلی اورتان پلی استر ترموپلاستیک با خواص مکانیکی عالی و به ویژه، مقاومت خوب در برابر سایش. کاربردهای معمول شامل کفش‌ها، قطعاتی که در معرض سایش و پارگی قرار دارند، لاستیک‌های چرخ و فیلم‌ها می‌باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	فیلم کفش‌ها	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.28 g/cm³	-	ISO 1183/A
سختی Shore	61	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
تنش کششی	45.0 MPa	6526.71 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی	450 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	180 kN/m	-	ISO 34-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	175 °C to 230	347.0 - 446.0 F°	-
دمای قالب	20.0 °C to 70.0	68.0 - 158.0 F°	-
دمای مذاب	175 °C to 220	347.0 - 428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.