Elastollan® L 1160 D

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی‌یورتان ترموپلاستیک آلیفاتیک با ثبات رنگ عالی، ویژگی‌های جریان خوب، بازتولید دقیق ساختارهای سطحی، مقاومت در برابر هیدرولیز و مقادیر کم مه گرفتگی. کاربردهای معمول کاربردها در فضای داخلی خودرو، به عنوان مثال دستگیره‌های داخلی درها، پانل‌های ابزار، کنسول‌های مرکزی پوشش، چرخ‌های اهرمی، پوشش‌های کشویی، لوله‌ها، فیلم‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
	کم تا هیچ مه‌آلودگی	-	-
کاربردها	پنل ابزار خودرو	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	فیلم	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	چرخ‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری اسلش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183/A
سختی Shore	56	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی	400 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	70 kN/m	-	ISO 34-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	190 to 235 °C	374.0 - 455.0 F°	-
دمای قالب	20.0 to 60.0 °C	68.0 - 140.0 F°	-
دمای مذاب	180 to 230 °C	356.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.