Elastollan® Soft 45 A ESD

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی استر-پلی یورتان ترموپلاستیک با خواص مکانیکی و مقاومت در برابر سایش عالی، ویژگی های میرایی خوب و عملکرد ارتجاعی بالا، پلاستیکی شده، حاوی افزودنی آنتی استاتیک قابل پردازش توسط قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پلاستیک شده	-	-
	مقاوم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183/A
سختی Shore	47	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	60.0 mm³	-	ISO 4649-A
تنش کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	35 kN/m	-	ISO 34-1

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+7 ohms·cm	-	IEC 60093

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.