

Bayfill® 382 (53.2:100)

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Bayfill 382 یک سیستم فوم پلی اورتان نیمه سخت است که برای کاربردهای داخلی خودرو طراحی شده است. سیستم Bayfill 382 انتخابی عالی برای تولید پنل‌های نرم لمسی، مانند پنل‌های ابزار، تریم درب و کنسول‌های مرکزی است. این فوم معمولاً در یک فرآیند پر کردن عقب بین یک پوست نرم خارجی و یک زیرلایه ترموپلاستیک سخت قالب‌گیری می‌شود. سیستم Bayfill 382 به عنوان دو جزء تأمین می‌شود. جزء A یک دی ایزوسیانات دی فنیل متان پلیمری (PMDI) است. جزء B یک مخلوط پلی ال است. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Bayfill 382 در یک کاربرد خاص باید توسط کاربر از قبل آزمایش شود (شامل اما نه محدود به آزمایش‌های میدانی) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	تجهیزات داخلی خودرو	-	-
	داشبورد خودرو	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی قالب‌گیری شده	141 kg/m ³	-	ASTM D3574A

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تغییر شکل نیروی فشاری			ASTM D3574C ASTM D3574C ASTM D3574C
	MPa 0.228	psi 33.07	
	MPa 0.172	psi 24.95	
مانایی فشاری (Compression Set)			ASTM D3574D ASTM D3574D ASTM D3574D ASTM D3574D ASTM D3574D
	% 59		
	% 51		
	% 26		
	% 30		
استحکام کششی			- ASTM D3574K ASTM D3574E
	MPa 0.331	psi 48.01	
	MPa 0.352	psi 51.05	
ازدیاد طول کششی			- ASTM D3574K ASTM D3574E
	% 23		
	% 27		
استحکام پارگی	0.350 kN/m		ASTM D3574F

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			- - -
	نسبت مخلوط به وزن: ۵۳		
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		
نامشخص			-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.