

# Bayfit® 49BM02(80 Index, 79 kg/m<sup>3</sup>)

PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فرمولاسیون پلی‌ال که برای پردازش با ایزوسیانات‌ها به منظور تولید فوم پلی‌یورتان قالب‌گیری ویسکوالاستیک با بازیابی کند پس از فشرده‌سازی طراحی شده است. زمینه‌های بالقوه کاربرد شامل تشک‌ها و بالشتک‌سازی برای صنعت مبلمان است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
کاربردها	مبلمان فوم	-	-
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
چگالی هسته	79.0 kg/m <sup>3</sup>	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی فشاری	2.20	-	-
هیستریزیس	% 46	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.118	psi 17.11	-
ازدیاد طول کششی	% 180	-	-
استحکام پارگی	kN/m 0.245	-	-
مانایی فشاری (Compression Set)	% 3.3	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.