

Bayfit® 49BM02(85 Index, 79 kg/m³)

PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فرمولاسیون پلی‌ال که برای پردازش با ایزوسیانات‌ها به منظور تولید فوم پلی‌یورتان قالب‌گیری ویسکوالاستیک با بازیابی کند پس از فشرده‌سازی طراحی شده است. زمینه‌های بالقوه کاربرد شامل تشک‌ها و بالشتک‌سازی برای صنعت مبلمان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مبلمان فوم	-	-
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی هسته	79.0 kg/m ³	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی فشاری	2.90	-	-
هیستریزیس	% 54	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.158	psi 22.92	-
ازدیاد طول کششی	% 180	-	-
استحکام پارگی	kN/m 0.300	-	-
مانایی فشاری (Compression Set)	% 7.6	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.